

Prodotto**ANTIOXID D 2395**

cod. 40690

ANTIRUGGINE OLEOFENOLICO AL FOSFATO DI ZINCO**Caratteristiche**

- Applicabile su superfici preparate manualmente (surface tolerant).
- Buon potere penetrante.
- Rapida essiccazione e ridotti tempi di ricopertura.
- Applicabile da +5°C a +45°C.
- Temperatura di esercizio da -25°C a +110°C in aria.

Campo d'impiego

- Mano di fondo per la manutenzione di strutture in acciaio carbonioso e zincato arrugginite.
- Mano di fondo antiruggine per la primerizzazione in officina di superfici in acciaio carbonioso.

Applicazione

Prodotto monocomponente da applicare tal quale o diluito col 5% massimo di Diluente Star 2 previa omogeneizzazione. Si applica a pennello, rullo, airless, utilizzando in questo caso ugelli 0.015"-0.019" e pressioni di 150 bar. Le superfici da trattare devono essere preparate secondo SSPC-SP3 al grado St3 o con idrogetto secondo SSPC-SP12 al grado WJ 4, WJ 3. Come finitura utilizzare CLORLAC, VINILAC 372 HB/1, DUROLAC V HB/1 INTERMEDIO. Dopo l'uso gli attrezzi devono essere lavati con Diluente Star 2.

Dati tecnici

Colore	rosso
Peso specifico	1,21 ± 0,03 Kg/l
Viscosità 22°C	Coppa ISO 2431 Foro 6 70" ± 10
Consumo teorico	105 g/m ²
Spessore	40 micron
Residuo secco	64% in peso, 46% in volume
Indurimento a 22°C, 50% U.R	- secco al tatto 4-5 ore - indurito in profondità 16-24 ore - sovrapplicazione 48 ore minimo, 30 giorni massimo - completamente indurito 2 giorni
Magazzinaggio	il prodotto nelle confezioni originali sigillate, mantenuto in luogo asciutto e protetto, a temperature fra +5°C e + 35°C si conserva per 12 mesi.

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.