

## Prodotto

# LATTICE STAR 0112

cod. 5671 M200

**ADDITIVO PLASTIFICANTE ADESIVIZZANTE A BASE DI RESINE ACRILICHE IN EMULSIONE PER MALTE CEMENTIZIE**

## Caratteristiche

- Semplicità d'impiego.
- Migliora la lavorabilità e l'adesione ai vecchi sottofondi.
- Diminuisce il ritiro e la formazione di fessurazioni favorendo il trattenimento dell'acqua di impasto e la presa.
- Migliora l'impermeabilità ed abbassa il modulo elastico delle malte.
- Applicabile da +5°C a +30°C del supporto.

## Campo d'impiego

- Malte da intonaco.
- Malte da riparazione sia su strutture in C.A. che su pavimentazioni.
- Riporti in spessore sottile.
- Adesivizzante per malte premiscelate.

## Applicazione

I sottofondi devono essere accuratamente preparati eliminando tutte le parti in fase di distacco o decoese, la polverulenza ed ogni tipo di inquinamento, mediante attrezzi manuali, meccanici od idrogetto a pressione.

Le superfici devono essere il più possibile irruvidite e bagnate a rifiuto.

I ferri scoperti dopo la pulizia devono essere trattati con STARFER 2.

Il LATTICE STAR 0112 deve essere dosato da 8 a 12 Kg per ogni 100 Kg di cemento unendolo all'acqua di impasto con l'accortezza di riservare una piccola quantità di acqua alla regolazione finale della consistenza.

Applicando più strati di riporto evitare la lisciatura dei primi strati lasciandoli al rustico.

Dopo la lisciatura dello strato finale e a presa avvenuta mantenere umido per alcune ore soprattutto in presenza di climi caldi e ventilati.

Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua.

## Dati tecnici

<b>Colore</b>	bianco lattiginoso
<b>Peso specifico</b>	1,04 ± 0,02 Kg/l
<b>Viscosità 20°C</b>	30 ± 10 mPa.s (Vel.100 – Gir.1)
<b>Consumo teorico</b>	0,400-0,600 Kg/m <sup>2</sup> /cm
<b>Magazzinaggio</b>	il prodotto nelle confezioni originali sigillate, mantenute in luogo asciutto e protetto, a temperature fra +5°C e +35°C si conserva per 12 mesi.

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.