

**Prodotto**

# PROCEM ANTISCRITTA 2

cod. 63810

**PROTETTIVO ANTISCRITTA REVERSIBILE A BASE DI CERE E COMPOSTI FLUORURATI IN EMULSIONE ACQUOSA.****Caratteristiche**

- Prodotto ecologico di facile applicazione a pennello, spruzzo, rullo, su qualsiasi tipo di superficie.
- Fornisce un trattamento anticrittina opaco praticamente invisibile e non pellicolare.
- Rende le superfici poco idonee all'esecuzione di figurazioni definite.
- Non altera sensibilmente la capacità di traspirazione del supporto.
- Applicabile anche su superfici trattate con idropitture.
- Applicabile da +5°C a +40°C con umidità relativa < 70%.
- Temperatura di esercizio da -20°C a +70°C.

**Campo d'impiego**

Protezione anticrittina nell'edilizia su calcestruzzo a vista, intonaci, materiali lapidei, superfici pitturate.

**Applicazione**

Prodotto monocomponente da utilizzare tale e quale previa omogeneizzazione a pennello, rullo, spruzzo in strato abbondante.

Per l'applicazione a spruzzo sono consigliate pompanti airless capaci di fornire una pressione attorno a 100 bar con ugelli 0,015"-0,021".

Le superfici da trattare devono essere sane, compatte, pulite, asciutte ed esenti da cristallizzazioni saline.

Per ottenere il migliore effetto anticrittina il prodotto deve essere applicato in due mani successive non appena la prima mano è asciutta.

Dopo l'uso gli attrezzi devono essere lavati con acqua.

La rimozione delle scritte deve essere effettuata con idrogetto a 90°C regolandone la pressione in base alla consistenza del supporto.

Dopo l'intervento di pulizia il trattamento deve essere rinnovato.

**Dati tecnici**

<b>Colore</b>	paglierino, lattiginoso
<b>Peso specifico</b>	1 ± 0,02 Kg/l
<b>Viscosità 20°C</b>	30 ± 10 mPa.s
<b>Consumo</b>	100-200 g/m <sup>2</sup> per mano
<b>Indurimento a 22°C, 50% U.R.</b>	- secco al tatto 30 minuti - insensibile alla pioggia 3 ore - sovrapplicazione 30-120 minuti
<b>Punto di infiammabilità</b>	ininfiammabile
<b>Magazzinaggio</b>	il prodotto nelle confezioni originali sigillate mantenuto in luogo asciutto e protetto, fra +5°C e +35°C si conserva per 6 mesi. Teme il gelo.

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.