

**Prodotto**

# PROCEM S

cod. 6374 M040

**PROTETTIVO IDROREPELENTE INVISIBILE E NON PELLICOLARE A BASE DI  
SILOSSANI PER MATERIALI CEMENTIZI E LAPIDEI****Caratteristiche**

- Elevata resistenza agli agenti atmosferici ed all'alcalinità del supporto.
- Non altera in alcun modo l'aspetto delle superfici sulle quali viene applicato.
- Conferisce un'ottima idrorepellenza unita ad una eccezionale protezione dall'acqua meteorica.
- Non forma pellicola consentendo una perfetta traspirazione.
- Applicabile da 0°C a +45°C.
- Temperatura di esercizio da -35°C a +100°C.

**Campo d'impiego**

Protezione idrorepellente traspirante, invisibile per cemento a vista, intonaci, mattoni, cotto, materiali lapidei nell'edilizia e nel restauro monumentale.

**Applicazione**

Prodotto monocomponente pronto all'uso.  
Si applica a pennello, rullo, spruzzo sino a rifiuto in almeno due mani.  
Le superfici da trattare devono essere pulite, solide e prive di strati incoerenti, polverulenti o comunque disgregati.  
Nelle opere monumentali trovandosi di fronte a superfici non idonee occorre consolidare preventivamente con PROCEM PO.  
Gli attrezzi devono essere lavati dopo l'uso con Diluente STAR 2.

**Dati tecnici**

<b>Colore</b>	liquido incolore
<b>Peso specifico</b>	0,79 ± 0,01 Kg/l
<b>Viscosità 20°C</b>	10 ± 1 mPa.s
<b>Consumo teorico</b>	250 g/m <sup>2</sup> per ogni mano (su calcestruzzo)
<b>Sovrapplicazione</b>	30 minuti minimo
<b>Magazzinaggio</b>	il prodotto nelle confezioni originali sigillate mantenuto in luogo asciutto e protetto, fra +5°C e +35°C si conserva per 12 mesi.

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.