

POLISTAR P 868

**FINITURA POLIURETANICA ELASTICA BICOMPONENTE
PER MULTISTRATI APPLICATI IN INTERNO**



CARATTERISTICHE

Rivestimento **elastico**.

Buona resistenza **meccanica e chimica**.

Aspetto **lucido**.

Ottima resistenza alle variazioni termiche.

Facile applicabilità e pulizia.

Impermeabile all'acqua.

Buon potere **coprente**.

Resistente al traffico con ruote gommate.

Contribuisce ad ottenere crediti per la certificazione **LEED**.

Risponde ai requisiti richiesti dalla norma **13813** per i massetti a base di resina sintetica.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Applicabile a temperatura ambiente da **+5°C a +30°C** e con temperatura del supporto da +5 a +30°.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Temperatura di esercizio da **-30°C a +75°C**.

CAMPO D'IMPIEGO

- **Finitura per multistrato** seminati a rifiuto con sabbia di quarzo, per tutti gli ambienti dove è richiesta una pavimentazione flessibile.
- Rivestimenti di **pavimenti di parcheggi** multipiano, rampe, magazzini, solette.

POLISTAR P 868

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

Il prodotto **POLISTAR P 868** può essere applicato come protettivo colorato direttamente su rivestimenti epossidici e poliuretanici.

Le superfici devono risultare **asciutte, pulite** e prive di **inquinanti**.

Su vecchi rivestimenti esistenti, correttamente adesi al fondo, si consiglia una idonea preparazione meccanica tipo carteggiatura con carta vetrata.

Per applicazioni su prodotti epossicementizi della **linea FU** si consiglia di interporre una mano di resina epossidica tipo **STARCEMENT 5/A** (trasparente) o di finiture colorate tipo **DUROGLASS FF4416, DUROGLASS P, DUROGLASS PX, DUROGLASS PW TOP** (in caso di cicli a film sottile) o da altri prodotti epossidici **DUROGLASS PX** o **DUROGLASS P 5/5**, al fine di aumentare l'adesione.

Volendo realizzare una verniciatura direttamente su calcestruzzo asciutto, applicare preventivamente un primer epossidico tipo **DUROGLASS FF4416**.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a **due componenti** da miscelare accuratamente prima dell'uso con agitatore meccanico elicoidale a basso numero di giri, operando nel seguente modo:

- Aggiungere il componente B al componente A e miscelare sino a completa omogeneizzazione.

DILUIZIONE E COLORAZIONE

Il prodotto è disponibile nella versione convertitore neutro, da colorare con:

- 2,7 Kg di pasta colore **SOLIDGLASS PU**.

POLISTAR P 868



APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

POLISTAR P 868 può essere applicato in una o due mani mediante:

- Spatola liscia
- Rullo
- Tira acqua

Versare e distribuire **POLISTAR P 868** sulla superficie con un tira acqua di gomma o spatola liscia e successivamente passare, a mani incrociate, un rullo a pelo medio o lungo, con un consumo indicativo di **0,6 – 0,8 Kg/mq**.

SICUREZZA E PULIZIA

Nell'applicazione di questi prodotti è consigliato l'utilizzo di occhiali, maschere e guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme vigenti.

Gli attrezzi da lavoro devono essere ripuliti con **DILUENTE 6** dopo il loro uso.

Per maggiori informazioni riguardanti le precauzioni sull'utilizzo, si rimanda alla scheda di sicurezza.



POLISTAR P 868

DATI TECNICI		
Colore		Neutro, colorazione RAL
Peso Specifico	UNI EN ISO 2811-1	1,30 kg/l
Rapporto di miscela (in peso)		Parte A 100 Parte B 28 Pasta colore 15
Viscosità a 20°C	EN ISO 2555	2000 mPa.s
Durata in vaso 25°C	UNI EN ISO 9514	30 minuti
Allungamento a rottura		100 %
Consumo teorico		0,6-0,8 Kg/mq/mano
Sostanze non volatili	UNI EN ISO 3251	98,5 ± 0,5 %
Indurimento 23°C, 50% U.R.		- secco al tatto: 5-6 ore - sovrapplicazione: 12 -24 ore massimo - indurito in profondità: 48 ore - completamente indurito: 10 giorni
Durezza Shore D	EN ISO 868	> 40
Magazzinaggio		Il prodotto nelle confezioni originali sigillate mantenute in luogo asciutto e protetto, fra + 5°C e + 35°C si conserva per 12 mesi.

* Tempi indicativi. Sono fortemente influenzati dall'umidità relativa dell'aria

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.