

STARMASTIC P 95

SELLADOR DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE / MÓDULO ELÁSTICO
MEDIO PARA JUNTAS DE PISOS O SELLADOS ESPECIALES



CARACTERÍSTICAS

Inoloro

Excelente elasticidad y resistencia a los agentes químicos y al agua.

Contribuye a la obtención de créditos para la certificación LEED.

Se adhiere directamente sobre hormigón, mármol, piedra, acero, aluminio, vidrio, resinas, pinturas.

Repintable con elastómeros.

Excelente resistencia a la abrasión.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C a +35°C (U.R. < 85%) de soporte/ambiental.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sellado de juntas de dilatación en suelos industriales.

Sellado con módulo de elasticidad medio entre materiales homogéneos o diferentes.

STARMASTIC P 95

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE COLOCACIÓN

Las superficies de las juntas de concreto deben estar secas, libres de polvo y de contaminación de productos extraños.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Nuestro producto es un embutido listo para usar.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

STARMASTIC P 95 se aplica por extrusión directa mediante:

- pistolamanual
- pistoladeairacomprimido

El producto se aplica en las juntas, previo encintado de los bordes y acabado con espátula sobre el producto fresco

LIMPIEZA DE LOS EQUIPAMIENTOS

A la hora de aplicar estos productos se recomienda el uso de gafas protectoras, mascarillas, guantes de goma y todos los EPP exigidos por la normativa vigente.

Limpiar a fondo las herramientas después de su uso con DILUENTE 2. Para obtener mas información sobre la precauciones de uso, consulte la ficha de datos de seguridad.



Green
Building
Council
Italia



STARMASTIC P 95

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Color		Gris oscuro
Peso específico		1, 26 ± 0,02 Kg/l
Rendimiento para secciones de 10 x 10 mm		Cartucho de 6 m de 600cc.
Curado 22°C, 50% h.R.		- iSumergible en agua: inmediato - Seco al tacto: 1 hora - Transitable con precaución: 3 días - Completamente curado: 15 días
Contracción volumétrica		< 3 ± 1%
Alargamiento de trabajo		15%
Alargamiento a rotura	UNI EN 12311-2	> 550%
Dureza	ASTM D 2240	45 ± 5
Almacenamiento		El producto en su embalaje original, cerrado y conservado en lugar seco y protegido, entre + 5°C y + 35°C, se conservará durante 9 meses.

Los datos y los requisitos indicados en esta ficha, basados en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio, deben considerarse en cualquier caso como indicativos. Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de uso y la intervención de factores independientes de MPM (sustrato, condiciones ambientales, dirección técnica de colocación, etc.), los usuarios deben determinar si el producto es adecuado o no para su uso. Nuestra obligación de garantía se limita a la calidad y constancia del producto terminado, de acuerdo con los datos indicados anteriormente, solo para fichas técnicas acompañadas de sello y firma por parte del personal delegado de nuestra sede. Además, el cliente debe verificar que estos valores sean válidos para el lote de producto de su interés y no sean superados y/o sustituidos por ediciones posteriores y/o nuevas formulaciones. Los datos contenidos pueden variar en cualquier momento sin que MPM esté obligada a preavisar de ello.