

Prodotto

PRIMER 0230

cod. 6360 M040

AGGRAPPANTE SU CALCESTRUZZO A BASE DI RESINE POLIURETANICHE IGROINDURENTI. SPECIFICO PER SIGILLANTI POLIURETANICI E MEMBRANE POLIURETANICHE MOISTURE-COURING

Dati tecnici

Colore	Giallo paglierino
Peso specifico a 20°C	1 ± 0,01 Kg/l
Viscosità a 20°C	30 ± 10 mPa.s (Vel.100 – Gir.1)
Residuo secco	46% in peso 40% in volume
Consumo teorico	150 g/m ²
Adesione al calcestruzzo ASTM D 4541	> 3 mPa.s
Intervallo di sovrapplicazione del sigillante a 22°C, 50% U.R.	minimo 20 minuti massimo 60 minuti
Magazzinaggio	il prodotto nelle confezioni originali sigillate, mantenuto in luogo asciutto e protetto a temperature fra +5°C e +35°C si conserva per 12 mesi.

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.