

Prodotto

# DUROGLASS P5/5 FR

cod. 5008



**RIVESTIMENTO AUTOLIVELLANTE PER PAVIMENTI DI CEMENTO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE ED INDURITORI AMMINICI ALIFATICI E CICLO ALIFATICI IN CLASSE B<sub>fi</sub>-s1**

Caratteristiche

- Risponde ai requisiti richiesti dalla norma 13813 per i massetti a base di resina sintetica.
- Classe di reazione al fuoco B<sub>fi</sub>-s1.
- Superficie di facile pulizia e decontaminazione.
- Buona rapidità di indurimento.
- Ottime caratteristiche meccaniche e di resistenza all'usura.
- Buona resistenza chimica alle soluzioni acide ed alcaline, ai carburanti, agli oli minerali e vegetali.
- Particolarmente idoneo per l'industria alimentare.
- Disponibile nella versione LEED V4 e CAM per edilizia sostenibile
- Applicabile a partire da +15°C del supporto ed umidità relativa dell'aria < 60%.
- Temperatura di esercizio da -25°C a +60°C.

Campo d'impiego

- Strati protettivi lisci o antisdrucciolevoli su pavimentazioni di cemento all'interno dove è richiesta la reazione al fuoco B<sub>fi</sub>-s1 per:
- Industria alimentare.
- Industrie meccaniche di precisione.
- Industrie tessili e cartiere.
- Industrie elettriche ed elettroniche.
- Industrie chimiche e farmaceutiche.

Applicazione

1) PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a due componenti da miscelare al momento dell'uso e da utilizzare opportunamente caricato secondo il tipo di impiego.

La miscelazione dei componenti deve essere effettuata versando completamente l'induritore nella base ed omogeneizzando con agitatore meccanico elicoidale a basso numero di giri. L'introduzione delle cariche deve essere effettuata dopo miscelazione dei due componenti omogeneizzando col medesimo agitatore.

2) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

L'applicazione deve avvenire su superfici sane, compatte, resistenti e pulite da ogni inquinamento da sostanze estranee. In tutti i casi è indispensabile irruvidire la superficie preferibilmente mediante adeguata pallinatura alla profondità e rugosità dettate dal tipo di supporto e di rivestimento.

La pulizia mediante idrogetto non è consigliabile se non nel caso di inquinamenti particolari, avendo però l'avvertenza di ristabilire le condizioni igrometriche iniziali sia del supporto che dell'ambiente. Dopo pulizia e preparazione le superfici devono dimostrare una resistenza superficiale allo strappo EN 13892-8 > 1,5 MPa.

### 3) PROMOTORE DI ADESIONE

E' sempre indispensabile l'applicazione di un promotore di adesione adatto anche a chiudere le macroporosità (soffiature) del supporto per evitare imperfezioni nel rivestimento. Il promotore di adesione sarà scelto in base al tipo di rivestimento ed in base alle condizioni igrometriche del supporto.

#### a) Supporti asciutti e sicuramente privi di contropinte.

Si utilizza DUROGLASS P5/PRIMER FR applicandone uniformemente a rullo una o due mani (400-700 g/m<sup>2</sup>) e saturando sul fresco con quarzo 0,1-0,5 mm (S2) o quarzo 0,3-0,9 mm (S3).

Dopo indurimento occorre eliminare l'eccesso di quarzo mediante aspirazione ed energica spazzolatura meccanica per asportare l'aggregato poco aderente. La quantità di DUROGLASS P5/PRIMER FR e la granulometria del quarzo dipenderanno dal tipo di superficie e di rivestimento finale prescelto. Normalmente questo trattamento elimina l'influenza delle macroporosità, tuttavia nel caso di sottofondi con accentuata rugosità e macroporosità è opportuno applicare a rullo una prima mano di DUROGLASS P5/PRIMER FR con un consumo di 400 g/m<sup>2</sup> e dopo 6 ore circa rasare a spatola con DUROGLASS P5/PRIMER FR caricato 1:0,3 in peso con quarzo 0,06-0,5 mm (M1) saturando sul fresco come precedentemente indicato.

#### b) Supporti umidi ed in contropinta.

Come promotore di adesione occorre utilizzare indispensabilmente il DUROGLASS FU BIANCO TIX.

La base del trattamento è una rasatura a spatola con DUROGLASS FU BIANCO TIX caricato 1:0,5 in peso con quarzo 0,06-0,25 mm (S1) con un consumo di circa 1 Kg/m<sup>2</sup> di DUROGLASS FU BIANCO TIX (1,5 Kg/m<sup>2</sup> di miscela). A questo trattamento va fatta seguire ad un intervallo minimo di 48 ore l'applicazione a rullo di una mano di DUROGLASS FU BIANCO TIX diluito con 5-10% di acqua con un consumo di 500 g/m<sup>2</sup>. Questo tipo di preparazione ottiene la saturazione delle macroporosità e l'adesione su superfici umide tenendo però conto che prima dell'applicazione del rivestimento finale occorre sempre accertare con igrometro il completo asciugamento del trattamento.

Per casi particolarmente gravosi non è infatti da escludersi la necessità di un'ulteriore mano di DUROGLASS FU BIANCO TIX.

La preparazione descritta può essere applicata anche su superfici asciutte al posto del DUROGLASS P5/PRIMER FR quarzato, soprattutto quando si debba finire con film spessi. In questo caso la rasatura può richiedere una carteggiatura per eliminare eventuali sbavature. In presenza di superfici sulle quali sorgano dubbi rispetto alle reali condizioni igrometriche è possibile utilizzare anche un sistema misto applicando una mano di DUROGLASS FU BIANCO TIX diluito con 5-10% di acqua con un consumo di 500-800 g/m<sup>2</sup> e dopo un minimo di 48 ore e comunque a superficie asciutta applicando a rullo una mano di DUROGLASS P5/PRIMER FR quarzato sul fresco come indicato precedentemente.

4) TIPI DI RIVESTIMENTO

- a) Film spesso 400-550 micron: applicare a spatola o rullo 650-800 g/m<sup>2</sup> di DUROGLASS P5/5 FR puro ripassando con rullo frangibolle. b)
- b) Autolivellante da 1000 micron: applicare a spatola ripassando con rullo frangibolle 1600 g/m<sup>2</sup> di DUROGLASS P5/5 FR caricato 1:0,6 in peso con quarzo 0,06-0,25 (S1) con un consumo di DUROGLASS P5/5 FR pari a 1000 g/m<sup>2</sup>.
- c) Autolivellante da 2000 micron: applicare a spatola ripassando accuratamente e ripetutamente con rullo frangibolle 4 Kg/m<sup>2</sup> di DUROGLASS P5/5 FR caricato 1:1 in peso con quarzo 0,06-0,5 mm (M1) con un consumo di DUROGLASS P5/5 FR pari a 2 Kg/m<sup>2</sup>.
- d) Autolivellante da 3000 micron: applicare a spatola ripassando accuratamente e ripetutamente con rullo frangibolle 6 Kg/m<sup>2</sup> di DUROGLASS P5/5 FR caricato 1:1,5 in peso con quarzo 0,06-0,5 mm (M1) con un consumo di DUROGLASS P5/5 FR pari a 2,4 Kg/m<sup>2</sup>.
- e) Rivestimento multistrato antisdrucchiolevole da 2000-2500 micron: applicare a rullo o spatola ripassando con rullo frangibolle 500-800 g/m<sup>2</sup> di DUROGLASS P5/5 FR (base+induritore).  
Dopo perfetto livellamento dello spessore applicato, saturare sul fresco con largo eccesso di quarzo 0,1-0,5 mm (S2) o 0,3-0,9 mm (S3) oppure 0,7-1,2 mm (S5) secondo il grado di antisdrucchiolevolezza desiderato.  
Dopo un minimo di 24 ore aspirare l'eccesso di quarzo spazzolando energicamente per eliminare l'aggregato parzialmente aderente e carteggiare.  
Saturare a rullo o spatola con 700-800 g/m<sup>2</sup> di DUROGLASS P5/5 FR ripassando con rullo frangibolle per uniformare la superficie.


**NOTE:**

Per ottenere superfici lisce leggermente antisdrucchiolevoli spolverare finemente gli strati autolivellanti con corindone B60.  
Differenti quantitativi o tipi di carica nella stessa applicazione possono produrre differenze di colore.  
Il quarzo 0,06-0,5 mm (M1) è costituito da una miscela 1:1 in peso di quarzo 0,06-0,2 mm e quarzo 0,1-0,5 mm.  
Per accelerare l'indurimento aggiungere 0,5% in peso di ACCELERANTE sul totale del prodotto.  
Per eseguire sguscie e rasature addensare il prodotto con 1-2% in peso di ADDENSANTE disperso in agitazione per 5 minuti.  
Dopo l'uso gli attrezzi devono essere lavati con DILUENTE 21.

Dati tecnici

<b>Colore</b>	cartella colori
<b>Massa volumica UNI EN ISO 2811-1</b>	1,47 ± 0,08 g/ml
<b>Rapporto di miscela</b>	100 parti in peso di base 23,8 parti in peso di induritore
<b>Viscosità 20°C UNI EN ISO 2555</b>	1.000 ± 200 mPa.s
<b>Durata in vaso 22°C UNI EN ISO 9514</b>	50 minuti
<b>Indurimento 22°C, 50% U.R.</b>	- secco al tatto 10 ore - pedonabile con cautela 4 giorni - completamente indurito 10 giorni

<b>Resistenza all'abrasione UNI EN ISO 5470-1</b>	Taber mola H22, 1000 g, 1000 giri < 200 mg
<b>Resistenza allo scivolamento UNI EN 13036-4</b>	A secco: 83 A umido: 18
<b>Caduta di una massa UNI EN ISO 6272</b>	Altezza di caduta 2m: passa
<b>Forza di adesione UNI EN 13892-8</b>	>3 MPa
<b>Resistenza all'usura BCA UNI EN 13892</b>	0 µm
<b>Durezza Shore D EN ISO 868</b>	> 82
<b>Resistenza agli attacchi chimici severi UNI EN 13529</b>	Acido solforico 20% Classe I e II Idrossido di sodio 20% Classe I e II Tensioattivi Classe I e II Miscela idrocarburi Classe I
<b>Magazzinaggio</b>	il prodotto nelle confezioni originali sigillate mantenuto in luogo asciutto e protetto, a temperature fra +5°C e +35°C si conserva per 12 mesi.

		
<b>MPM Srl - Via Adda, 15 - 20090 Opera (MI)</b>		
<b>10</b>		
<b>EN 13813</b>	<b>SR - B2,0 - AR0,5 - IR 20</b>	<b>DoP 042</b>
<b>Prodotto tipo 5008</b>		
<b>SR - massetti a base di resina sintetica</b>		
Reazione al fuoco	Bfl-s1	
Rilascio sostanze corrosive	NPD	
Permeabilità all'acqua	NPD	
Resistenza alla compressione	C30	
Resistenza alla flessione	F20	
Resistenza all'usura	AR <sub>0,5</sub>	
Forza di aderenza	B2,0	
Resistenza all'urto	IR 20	
Isolamento al suono	NPD	
Assorbimento del suono	NPD	
Resistenza termica	NPD	
Resistenza chimica	CR10 (Classe 1 e 2) , CR11 (Classe 1 e 2), CR14 (Classe 1 e 2)	

CR10 : Acido solforico al 20%  
CR11 : Idrossido di sodio al 20%  
CR14 : Tensioattivi

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.