

Prodotto

STARFLEX DECO BINDER

cod. 36307000064



LEGANTE POLIURETANICO AROMATICO PER AGGREGATI INORGANICI E GRANULI DI GOMMA

Caratteristiche

- **Ottimo potere legante.**
- **Altamente bagnante**
- **Elevata capacità di penetrazione**
- **Buona resistenza all'idrolisi, ad acidi e base diluite**
- **Indurisce a bassa temperatura**
- **Temperatura di esercizio da -30°C a +90°C**

Campo d'impiego

- Legante per granuli di gomma e inerti calcarei e silicei.
- Specifico per pavimentazioni drenanti di piazze, fontane, parchi pubblici, percorsi per disabili, aree di sosta, piste ciclabili o di ambienti civili.

Applicazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La preparazione del supporto è fondamentale, quindi la superficie da trattare deve presentarsi esente da qualsiasi inquinante, asciutta, coerente e deve possedere una resistenza allo strappo di almeno 1,5 MPa. In ogni caso è necessario eseguire una preparazione superficiale della pavimentazione da scegliere caso per caso.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto monocomponente pronto all'uso da miscelare con inerti in rapporto da 1:15 oppure 1:20.

Assicurarsi che gli inerti siano perfettamente asciutti per evitare la formazione di schiuma e/o bolle.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

L'applicazione deve essere effettuata a mezzo spatola o staggia e successiva compattazione meccanica o manuale.

L'applicazione del prodotto può avvenire in soluzione unica o con più mani dipende dallo spessore desiderato e dal sistema di applicazione. Trattandosi di un prodotto aromatico può tendere ad ingiallirsi nel tempo.

Dopo l'uso gli attrezzi devono essere ben puliti con DILUENTE 6.

Dati tecnici

Colore	Cartella RAL
Massa volumica * UNI EN ISO 2811-1	1,12± 0,05 kg/l
Viscosità 20°C UNI EN ISO 2555	400 ± 100 mPa.s
Sostanze non volatili EN ISO 3251	99% in peso
Indurimento a 22°C, 50% U.R.	- pedonabile con cautela 8 ore - completamente indurito 10 giorni
Magazzinaggio	Il prodotto nelle confezioni originali sigillate mantenuto in luogo asciutto e protetto, a temperature fra +5°C e +35°C si conserva per 12 mesi.

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.