

STARFLEX ULTRA

MEMBRANA LIQUIDA MONOCOMPONENTE POLIURETANO / POLIUREA
PER IMPERMEABILIZZAZIONI CONTINUE SU TUTTE LE SUPERFICI



CARATTERISTICHE

- Aderisce su qualsiasi supporto: **guaina, pvc, cls, metallo**, etc..
 - Durabilità certificata fino a **30 anni** (ETAG 005 e BBA)
 - **Resistente a vento, sole, neve e altre intemperie**
 - Riduce i tempi di posa fino al 50%
 - Disponibile nella versione certificata al fuoco **Broof T4**.
 - **Elasticità > 600%**
 - **Fuori pioggia** dopo 1 ora
-
- Idoneo per impermeabilizzazione sotto piastrelle
 - Idoneo per impianti fotovoltaici
 - Applicazione facile e veloce a pennello, rullo e spruzzo airless
 - **Alto spessore** in mano unica.
 - Applicabile in **verticale (tixotropico)**.
-
- Sistema applicabile bagnato su bagnato.
 - Ottime caratteristiche **meccaniche** a trazione e taglio.
 - **Impermeabile** ai ristagni d'acqua e all'immersione continua.
 - Elevata resistenza al camminamento
-
- Certificazione prodotto sicuro secondo regolamento REACH
 - Contribuisce ad ottenere crediti per la certificazione **LEED**

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Temperatura di applicazione ambiente: **da +5 °C a +35 °C**, U.R 85% max, almeno 3°C sopra il dew point.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Temperature di lavoro **da -30°C a +80°C** in aria (+200°C per brevi periodi).

CAMPI D'IMPIEGO

IMPERMEABILIZZAZIONE CON O SENZA ARMATURA DI:

- Coperture, terrazzi e balconi
 - Solette, sottofondi e aree bagnate
 - Giardini pensili
 - Rinnovo di vecchie membrane
 - Dettagli costruttivi in copertura
 - Impermeabilizzazioni sotto piastrelle
 - Vasche contenimento acqua
 - Tetti con impianti fotovoltaici
-

**PREPARAZIONE DEL
PRODOTTO**

Prodotto **monocomponente** pronto all'uso previa accurata omogeneizzazione con agitatore a basso numero di giri.

**DILUIZIONE E
COLORAZIONE**

È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.
Si consiglia di utilizzare **DILUENTE 15**.

**PREPARAZIONE DEL
PIANO DI POSA**

- Le superfici da trattare devono essere **sane, compatte, esenti da polvere e da inquinamento** di sostanze estranee (sporco, olio, grasso, disarmanti, ecc..).
- Il supporto cementizio, dopo adeguata preparazione meccanica, deve avere una **resistenza superficiale** allo strappo superiore a **1,5 MPA**, misurata tramite strumentazione idonea.
- Nel caso di **supporti ceramici o vecchi rivestimenti resinosi**, dopo adeguata preparazione meccanica, deve essere verificata la corretta adesione dei medesimi al sottofondo e la assenza di tracce di inquinanti.
- Nel caso di **superfici verticali** (vasche, piscine, serbatoi, ecc..) la preparazione può essere effettuata tramite sabbiatura a secco o ad umido, o idrolavaggio ad alta pressione (300 bar).

È indispensabile **irruvidire** e/o **lavare** la superficie prima della posa. La scelta del metodo di preparazione (lavaggio, sabbiatura, carteggiatura, levigatura, pallinatura o fresatura) è da scegliere in base alle condizioni del supporto e alla tipologia del rivestimento da utilizzare:

GUAINE BITUMINOSE: Preparazione delle superfici eseguita mediante idrolavaggio ad alta pressione (> 300 bar), in modo da avere una superficie pulita ed esente da ogni inquinante. Possibilità di agire direttamente con **STARFLEX ULTRA**, altrimenti applicazione di **PRIMER 0230**, primer poliuretano appositamente formulato per la posa delle membrane impermeabilizzanti "moisture-curing". Consumo indicativo di prodotto 150 g/mq. Disponibile anche nella versione ultrarapido **PRIMER 0230R**. In alternativa, applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a base di resine epossidiche in dispersione acquosa **STARCEMENT 5/A**, con consumo di 0,1 Kg. /mq diluito in rapporto 1:1 con acqua, con lo scopo di consolidare lo strato protettivo di ardesia delle guaine bituminose.

PIASTRELLE: Accurata pulizia del supporto con detersivi e leggera sabbiatura o pallinatura. Successiva applicazione a rullo o spruzzo airless di fondo bicomponente anticorrosivo dotato di adesione su superfici metalliche e materiali diversi **DUROGLASS FF4416**, con consumo di 0,2 Kg/mq. In alternativa utilizzare **DUROGLASS P1/2**, ancorante bicomponente epossidico esente da solventi per rasature a spessore (a partire da 300 g/m²).

CEMENTO: le superfici devono essere sane, asciutte, esenti da strati incoerenti, polverulenza, inquinamenti. La pulizia può essere effettuata mediante sabbiatura, idrolavaggio, pallinatura. Applicazione a rullo o spruzzo airless di fondo bicomponente anticorrosivo dotato di adesione su differenti tipologie di superfici, **DUROGLASS FF4416**, con consumo di 0,2 Kg/mq. In alternativa utilizzare **PRIMER 0260**, monocomponente poliuretano a solvente rapido (150-200 g/m²). Per rasature a spessore utilizzare **DUROGLASS P1/2**, ancorante bicomponente epossidico esente da solventi (a partire da 300 g/m²).

SUPERFICI UMIDE: Preparazione delle superfici eseguita mediante idrolavaggio ad alta pressione (> 250 bar) oppure levigatura seguita da aspirazione delle polveri di risulta, in modo da avere una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione del sistema impermeabilizzante. Applicazione di due mani di fondo speciale a tre componenti a base di resine epossidiche per la preparazione di superfici in calcestruzzo umide **DUROGLASS FU BIANCO TIX** diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq per mano. In alternativa, applicazione di fondo bicomponente, a base di resine epossidiche **DUROGLASS FU RAPID**, diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo pari a 0,50 Kg/mq e successivo spolvero di quarzo di granulometria 0,1-0,3 mm.

LEGNO: applicazione di **PRIMER 0230**, ancorante poliuretano appositamente formulato per la posa delle membrane impermeabilizzanti "moisture-curing". Consumo indicativo di prodotto 150 g/mq.

ALLUMINIO + FERRO: Applicazione a rullo o spruzzo airless di fondo bicomponente anticorrosivo dotato di adesione su differenti tipologie di superfici, **DUROGLASS FF4416**, con consumo di 0,2 Kg/mq. Se necessario, successivo incollaggio manuale di banda butilica autoadesiva rivestita con tessuto non tessuto sui sormonti delle lamiere nel senso perpendicolare alla pendenza della copertura, con lo scopo di distribuire le tensioni.

PVC/TPO/EPDM: Preparazione delle superfici eseguita mediante idrolavaggio ad alta pressione (> 300 bar), per avere una superficie esente da ogni inquinante, idonea alla successiva applicazione del sistema impermeabilizzante. Applicazione di promotore di adesione flessibilizzato monocomponente a base di resine poliuretaniche **PRIMER 0130**, con consumo di 0,15 Kg/mq. In alternativa, applicazione di fondo bicomponente anticorrosivo dotato di adesione su differenti tipologie di superfici, **DUROGLASS FF4416**, con consumo di 0,2 Kg/mq.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

STARFLEX ULTRA può essere applicato sia come sistema armato che senza armatura.

Il prodotto può essere applicato:

- Pennello
- Rullo (indispensabile per i trattamenti armati)
- Spruzzo airless utilizzando pressioni di 250-300 bar ed ugelli 0,2-0,3 pollici.

Come rivestimento impermeabilizzante non armato, applicare almeno due mani di prodotto con un consumo di **1-1,2 Kg/m²** per mano, con un intervallo da 6 ore a 48 ore massimo.

In verticale è possibile applicare senza armatura sino a **1 Kg/m²** per mano.

Come sistema impermeabilizzante armato applicazione della prima mano di membrana impermeabilizzante **STARFLEX ULTRA** con consumo indicativo di **1,5 Kg/mq**. Applicazione **su fresco** di uno strato di tessuto in poliestere **STARTEX NW** o **STARTEX NW DETAILS** facendo attenzione a farlo aderire perfettamente allo strato di impermeabilizzante sottostante e successiva applicazione della seconda mano di membrana impermeabilizzante poliuretanic **STARFLEX ULTRA** con consumo indicativo di **1,0 Kg/mq**.

Nel caso di riparazioni localizzate, applicare il prodotto anche in mano unica con consumo di circa **1,5 kg/ m²** ed eventuale armatura con utilizzo di tessuto **STARTEX NW DETAILS**

Impermeabilizzazione sotto piastrelle applicazione della prima mano di membrana impermeabilizzante **STARFLEX ULTRA** in ragione di **1,2 Kg/mq**. Applicazione **su fresco** di uno strato di tessuto in poliestere **STARTEX NW** o **STARTEX NW DETAILS** facendo attenzione a farlo aderire perfettamente allo strato di impermeabilizzante sottostante e successiva applicazione della seconda mano di membrana impermeabilizzante poliuretanic **STARFLEX ULTRA** in ragione di **1,0 Kg/mq**. Sul fresco spolvero di quarzo con granulometria almeno 0,1-0,5 mm al fine di creare un corretto aggrappo per la colla delle piastrelle.

SOVRAPPLICAZIONE

Il prodotto **STARFLEX ULTRA** è sovrapplicabile con ogni tipo di membrana liquida poliuretanicca e poliureica monocomponente o bicomponente.

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore è possibile applicare sullo strato impermeabilizzante una protezione colorata non ingiallente tipo **STARFLEX MONO TOP** in ragione di **0,15 – 0,4 Kg/m²**.

In alternativa applicazione di una ripresa di finitura bicomponente elastica a base di resine poliuretanicche alifatiche resistente UV tipo **POLISTAR E/P**, con consumo indicativo di **0,15 Kg/mq**.

Nell'applicazione di questi prodotti è consigliato l'utilizzo di occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme vigenti.

SICUREZZA E PULIZIA

Dopo l'uso gli attrezzi devono essere ben puliti con **DILUENTE 15**.

Per maggiori informazioni riguardanti le precauzioni sull'utilizzo, si rimanda alla scheda di sicurezza

DATI TECNICI

Colore

Grigio

Peso Specifico

1,47 ± 0,04 g/ml

UNI EN ISO 2811-1

Sostanze non volatili

84±1 % in volume

EN ISO 3251

Consumo teorico

2,000 – 2,500 g/mq

Spessore

1,000 – 1,250 µm

Indurimento a 22°C, 50% U.R.

- secco al tatto 6-8 ore
- insensibile alla pioggia 1-2 ore
- sovrapplicazione 24 ore massimo
- completamente indurito 10 giorni

Permeabilità al diossido di carbonio

Sd > 50 m

EN 1062-6

Permeabilità al vapore acqueo

Sd < 5 m

EN ISO 7783-2

Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua

< 0,1 kg/m² · h^{0.5}

EN ISO 1062-3

Forza di aderenza per trazione diretta

> 1,5 MPa

EN 1542

Resistenza a trazione

> 6 MPa

UNI EN 12311-2

Allungamento a rottura

> 600 %

UNI EN 12311-2

Durezza Shore A

70

EN ISO 868

Adesione iniziale sotto piastrella

>0,5 Mpa

UNI EN 14891

Adesione dopo immersione in acqua

> 0,5 MPa

UNI EN 14891

Magazzinaggio

Il prodotto nelle confezioni originali sigillate mantenuto in luogo asciutto e protetto, a temperature fra +5°C e +35°C si conserva per 12 mesi.

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.

MIXER SRL - divisione **mpm**
Via Adda 15
20090 Opera MI
02 5760 9116
www.mpmsrl.com
info@mpmsrl.com

