

# STARTEX GM

TESSUTO IN FIBRA DI VETRO  
DOTATO DI ELEVATE CARATTERISTICHE MECCANICHE



## CARATTERISTICHE

**Facilità** nella fase di taglio e posa.

Buona **flessibilità**.

Utilizzabile come rinforzo anche di parti ad **angolo** e **superfici** verticali.

Si **taglia facilmente** con forbici e cutter.

## CAMPO D'IMPIEGO

Armatura tra il primo e secondo strato di membrana liquida impermeabilizzante. I principali campi di impiego sono:

- Coperture piane
- Balconi
- Terrazzi
- Giardini pensili
- Risvolti

Il tessuto **STARTEX GM** è realizzato con fibre di vetro di medie dimensioni tenute insieme da un legante in polvere. Questo sistema di accoppiamento conferisce al prodotto elevate caratteristiche meccaniche.

# STARTEX GM

DATI TECNICI	
<b>Massa ereica</b>	225 g/mq
<b>Dimensioni</b>	150 m x 1,25 m
<b>Peso rotolo</b>	45 Kg
<b>L.O.I.</b>	5,0 ± 2 %
<b>Tensione di snervamento (150mm×270mm)</b>	>5,0 Kgf
<b>Contenuto alcalino</b>	<0,80 %

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.