

STARTEX FLOOR

ARMATURA IN FIBRA DI VETRO APPRETTATA



CARATTERISTICHE

Facilità nella fase di posa.

Resistenza ai fenomeni termici e di ritiro.

Elevata **resistenza meccanica**.

Inalterabile ad aggressivi chimici e micro-organismi.

Durevole nel tempo.

CAMPO D'IMPIEGO

Armatura di rinforzo per pavimentazioni:

- Rivestimenti edilizi
- Isolamento a cappotto

La rete in fibra di vetro **STARTEX FLOOR** applicata quale armatura degli strati rasanti dei rivestimenti epossidici e dei cappotti termici, conferisce al sistema un'ideale capacità di resistere ai movimenti dei vari strati dovuti alle escursioni termiche e ai fenomeni di ritiro, prevenendo la formazione di antiestetiche crepe, fessurazioni e alterazioni strutturali.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Posare sulla malta ancora fresca i teli di rete **STARTEX FLOOR** stendendoli dall'alto verso il basso e facendoli annegare nella malta con l'aiuto di un frattazzo o di una spatola, avendo cura di sovrapporre un telo all'altro di almeno 10 cm, evitando la formazione di piegature e bolle.

STARTEX FLOOR

DATI TECNICI

Colore		Verde o bianco
Appretto		Resistente agli alcali del cemento
Massa areica (rete apprettata)	(Rif. ETAG 004 C.6.1)	160 g/m ² (±5%)
Allungamento alla rottura	(Rif. ETAG 004 C.6.4)	≤ 5%
Carico di rottura a trazione:		
• ordito / trama (iniziale)	(Rif. ETAG 004 C.5.6.7.1)	≥ 1.500 / ≥ 1.800 N/5 cm
• ordito / trama (dopo invecchiamento)	(Rif. ETAG 004 C.5.6.7.2)	≥ 1.050 / ≥ 1.350 N/5 cm
• carico residuo (dopo invecchiamento)	(Rif. ETAG 004 C.6.6.7.1)	≥ 50%
Spessore medio tessuto appr.	(Rif. UNI 9311/3)	0,40 mm (±0,05)
Dimensioni nominali maglie	(Rif. ETAG 004 C.6.3)	4 x 5 mm
Larghezza nominale	(Rif. UNI 9311/2)	100 cm (±1)
Lunghezza bobine	(Rif. UNI 9311/2)	50 m
Imballo standard		Bobine in foglio individuale di PE

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.