

STARFLEX MONO TOP S

FINITURA POLIURETANICA ALIFATICA MONOCOMPONENTE
PER LA PROTEZIONE DI SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI



CARATTERISTICHE

Ottima **elasticità** anche a basse temperature.

Resistente ai **raggi UV**.

Finitura antiscivolo.

Resistente **all'abrasione e agli urti**.

Ottima resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici.

Contribuisce ad ottenere crediti per la certificazione **LEED**.

Risponde ai requisiti richiesti dalla norma **1504-2** per i rivestimenti.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Applicabile a partire **da +5°C a +35°C** (U.R. < 85%) del supporto.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Temperatura di esercizio **da -40°C a +120°C** in aria.

CAMPO D'IMPIEGO

Finitura pedonabile protettiva per impermeabilizzazioni in poliuretano/poliurea della linea **STARFLEX**.

Protezione UV non ingiallente per impermeabilizzazioni in poliuretano/poliurea della linea **STARFLEX**.

STARFLEX MONO TOP S

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

Il prodotto **STARFLEX MONO TOP S** va applicato come protettivo direttamente su rivestimenti a base poliurea o poliuretano.

- Le superfici da trattare devono essere **sane, compatte, esenti da polvere e da inquinamento** di sostanze estranee (sporco, olio, grasso, disarmanti, ecc..).
- Il **supporto cementizio**, dopo adeguata preparazione meccanica, deve avere una resistenza superficiale allo strappo superiore a 1,5 MPA, misurata tramite strumentazione idonea.
- Nel caso di **supporti ceramici o vecchi rivestimenti resinosi**, dopo adeguata preparazione meccanica, deve essere verificata la corretta adesione dei medesimi al sottofondo e la assenza di tracce di inquinanti.
- **Giunti** ammalorati, **buchi** e altre **irregolarità** devono essere adeguatamente regolarizzate e riparate con stucco epossidico tipo **STARCEMENT 385**, o malta epossidica tipo **DUROGLASS P1/2** adeguatamente caricata con quarzo o **ADDENSANTE NT2**.
- Nel caso di **superfici verticali** (vasche, piscine, serbatoi, ecc..) la preparazione può essere effettuata tramite sabbiatura a secco o ad umido, o idrolavaggio ad alta pressione (300 bar).
- Su vecchie impermeabilizzazioni, previa pulizia con idrolavaggio ad alta pressione, l'applicazione di **STARFLEX MONO TOP S** deve essere preceduta da uno dei seguenti primer: **PRIMER 0130** o **PRIMER 0260**, **DUROGLASS FF4416**.

È indispensabile **irruvidire** e/o **lavare** la superficie prima della posa. La scelta del metodo di preparazione meccanica (idrolavaggio, carteggiatura, levigatura) è da scegliere in base alle condizioni del supporto e alla tipologia del rivestimento da utilizzare.

Su superfici umide o per le quali sorgano dubbi rispetto alle reali condizioni igrometriche: utilizzare un sistema misto applicando preventivamente un primer della linea **DUROGLASS FU**.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto **monocomponente** pronto all'uso previa accurata omogeneizzazione del prodotto con apposita strumentazione per 3-4 minuti fino al raggiungimento dei 20°.

DILUIZIONE E COLORAZIONE

Se necessario, possibilità di diluire **STARFLEX MONO TOP S** fino al 5% con **DILUENTE 15**.

Il prodotto viene fornito nella versione colorata.

STARFLEX MONO TOP S



APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

STARFLEX MONO TOP S può essere applicato in due mani a:

- Rullo
- Pennello
- Spruzzo airless

Il prodotto **STARFLEX MONO TOP S**, quando impiegato come finitura resistente ai raggi UV, su supporti scarsamente pedonati, può essere applicato in ragione di **0,15 kg/m²** per mano, minimo due mani.

Per ottenere una superficie antiskid aggiungere allo **STARFLEX MONO TOP S** il 15% di quarzo di granulometria 0,1-0,3 mm. Di seguito applicare il prodotto a rullo mantenendolo in agitazione. Appena possibile applicare la seconda mano.

SICUREZZA E PULIZIA

Nell'applicazione di questi prodotti è consigliato l'utilizzo di occhiali, maschere e guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme vigenti.

Gli attrezzi da lavoro devono essere ripuliti con **DILUENTE 15** dopo il loro uso.

Per maggiori informazioni riguardanti le precauzioni sull'utilizzo, si rimanda alla scheda di sicurezza.



Green
Building
Council
Italia



STARFLEX MONO TOP S

DATI TECNICI		
Colore		Grigio chiaro e scuro*
Peso Specifico	UNI EN ISO 2811-1	1,2 ±0,06 kg/l
Viscosità a 20°C	EN ISO 2555	900 ± 200 mPa.s
Sostanze non volatili	EN ISO 3251	62% in peso 50% in volume
Classificazione al fuoco		BROOF T4
Indurimento 22°C, 50% U.R.		- secco al tatto: 4 ore - sovrapplicazione: entro 24 ore - indurimento completo: 10 giorni
Magazzinaggio		Il prodotto nelle confezioni originali sigillate mantenuto in luogo asciutto e protetto, a temperature fra +5°C e + 35°C si conserva per 6 mesi.

* Altre tinte a richiesta in funzione della quantità.

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.