

STARFLEX MONO TOP W

RIVESTIMENTO ACRILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA
MONOCOMPONENTE ALIFATICO



CARATTERISTICHE

Finitura opaca, colore bianco e grigio.

Bassissime emissioni, circa zero VOC.

Idrofobicità e ottima resistenza all'acqua stagnante.

Ottima resistenza alle intemperie, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Il prodotto di colore bianco ha un elevato indice di riflessione solare SRI. Riduce l'assorbimento dei raggi solari e il surriscaldamento delle superfici.

Assenza di ingiallimento e **resistenza agli UV.**

Ridotta permeabilità all'acqua.

Resistenza alla fessurazione e allo sfarinamento.

Resistenza agli alcali.

Rivestimento protettivo flessibile per applicazioni **indoor e outdoor**

Ottima adesione.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Applicabile **da +10°C a +35°C** del supporto con U.R. < 60%.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Temperatura di esercizio **da -30°C a +90°C.**

CAMPO D'IMPIEGO

Finitura alifatica per protezione UV di rivestimenti STARFLEX a base di poliurea e poliuretano.

Rivestimento protettivo per **STARFLEX ONE** (resistente alla trasudazione della componente oleosa del bitume).

STARFLEX MONO TOP W

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- Le superfici da trattare devono essere **sane, compatte, esenti da polvere e da inquinamento** di sostanze estranee (sporco, olio, grasso, disarmanti, ecc..).
- Su impermeabilizzazioni pre-esistenti da lungo tempo delle linee STARFLEX bicomponenti e mono componenti, valutare a seconda delle condizioni rilevate la possibilità di un'adeguata preparazione del supporto e l'applicazione di un primer tipo **PRIMER 0130 R**.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto **pronto all'uso** previa accurata omogeneizzazione con agitatore a basso numero di giri.

DILUIZIONE E COLORAZIONE

Il prodotto non necessita di diluizione.

STARFLEX MONO TOP W



APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

STARFLEX MONO TOP W può essere applicato in almeno due mani a:

- Rullo
- Spruzzo airless

Con consumo indicativo di 150-200 g/m².

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Applicare ad una distanza di 2 ore minimo tra le due mani in condizioni normali di temperatura e umidità e comunque quando lo strato sottostante è completamente asciutto.

SICUREZZA E PULIZIA

Nell'applicazione di questi prodotti è consigliato l'utilizzo di occhiali, maschere e guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme vigenti.

Dopo l'uso gli attrezzi devono essere ben puliti con **acqua tiepida**.

Per maggiori informazioni riguardanti le precauzioni sull'utilizzo, si rimanda alla scheda di sicurezza.



Green
Building
Council
Italia



STARFLEX MONO TOP W

DATI TECNICI		
Colore		Bianco o grigio chiaro
Peso Specifico	UNI EN ISO 2811-1	1,3 ± 0,04 g/ml
Viscosità a 20°C	EN ISO 2555	4000 ± 1000 mPa·s
Contenuto di solidi		56% ± 2 in peso
Consumo teorico		200-300 g/m²
Spessore		compreso tra 110 e 170 µm
Permeabilità alla CO₂	EN 1062-6	S _D > 120 m
Permeabilità al vapore acqueo	EN 7783-2	S _D < 3 m
Indurimento a +22° C, 50% U.R.		- secco al tatto: 60 minuti - insensibile alla pioggia: 3 ore - sovrapplicazione: 2 ore minimo - compl.te indurito: 10 giorni
Magazzinaggio		Il prodotto nelle confezioni originali sigillate mantenuto in luogo asciutto e protetto a temperature fra +5° C e +35° C si conserva per 12 mesi. Teme il gelo.

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.