

STARFLEX MONO TOP W

REVESTIMIENTO ACRÍLICO EN DISPERSIÓN ACUOSA MONOCOMPONENTE
ALIFÁTICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN



CARACTERÍSTICAS

Acabado **mate**, color blanco y gris.

Emisiones muy bajas, prácticamente cero COV.

Hidrofobicidad y excelente resistencia al agua estancada.

Excelente resistencia a la intemperie, a los agentes atmosféricos y al envejecimiento.

El producto de color blanco tiene un **elevado índice de reflectancia solar SRI**. Reduce la absorción de los rayos solares y el sobrecalentamiento de las superficies.

Ausencia de amarilleamiento y **resistencia a los UV**.

Permeabilidad al agua reducida.

Resistencia a la fisuración y a la pulverulencia.

Resistencia a los álcalis.

Revestimiento protector flexible para aplicaciones **de interior y exterior**.

Excelente adherencia.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Aplicable **de +10°C a +35°C** del soporte con RH < 60%.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de funcionamiento **de -30°C a +90°C**.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Acabado alifático para protección UV de revestimientos STARFLEX a base de poliurea y poliuretano.

Revestimiento protector para **STARFLEX ONE** (resistente a la exudación del componente oleoso del betún).

STARFLEX MONO TOP W

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Las superficies a tratar deben estar **sanas, compactas, exentas de polvo y de contaminación** por sustancias extrañas (suciedad, aceite, grasa, desengrasantes, etc.).
- Sobre impermeabilizaciones preexistentes desde hace tiempo de las líneas STARFLEX bicomponentes y monocomponentes, valorar según las condiciones detectadas la posibilidad de una adecuada preparación del soporte y la aplicación de una imprimación tipo **PRIMER 0130 R**.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Producto **listo para el uso** previa cuidadosa homogeneización con agitador de bajo número de revoluciones.

DILUCIÓN Y COLORACIÓN

El producto no necesita dilución.

STARFLEX MONO TOP W



APLICACIÓN DEL PRODUCTO

STARFLEX MONO TOP W puede aplicarse en al menos dos capas con:

- rodillo
- pulverizador airless

Con un consumo indicativo de 150-200 g/m² por capa.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplicar con un intervalo mínimo de 2 horas entre las dos capas en condiciones normales de temperatura y humedad y, en todo caso, cuando la capa inferior esté completamente seca.

SEGURIDAD Y LIMPIEZA

En la aplicación de estos productos se recomienda el uso de gafas, mascarillas y guantes de goma, así como de todos los EPI previstos por la normativa vigente.

Después del uso, las herramientas deben limpiarse bien con **agua tibia**.

Para más información sobre las precauciones de uso, consultar la ficha de seguridad.



STARFLEX MONO TOP W

DATOS TÉCNICOS

Color		Blanco o gris claro
Peso específico	UNI EN ISO 2811-1	1.3 ± 0.04 g/ml
Viscosidad a 20°C	EN ISO 2555	4000 ± 1000 mPa·s
Contenido de sólidos		56% ± 2 en peso
Consumo teórico		300–400 g/m ²
Espesor		comprendido entre 110 y 170 µm
Permeabilidad al CO₂	EN 1062-6	SD > 120 m
Permeabilidad al vapor de agua	EN 7783-2	SD < 3 m
Reflectancia solar SRI	ASTM 1980-24	103
Endurecimiento a +22°C, 50% RH		- seco al tacto: 60 minutos - insensible a la lluvia: 3 horas - sobreaplicación: 2 horas mínimo - completamente endurecido: 10 días
Almacenamiento		El producto, en los envases originales sellados, mantenido en lugar seco y protegido a temperaturas entre +5°C y +35°C se conserva durante 12 meses. Sensible a las heladas.

Los datos y las prescripciones indicados en la presente ficha, basados en nuestra mejor experiencia práctica y de laboratorio, deben considerarse en cualquier caso indicativos. Dadas las diferentes condiciones de uso y la intervención de factores ajenos a MPM (soporte, condiciones ambientales, dirección técnica de la aplicación, etc.), quien desee utilizarlo está obligado a determinar si el producto es adecuado o no para el uso previsto. Nuestra obligación de garantía se limita a la calidad y constancia del producto acabado para los datos arriba indicados, únicamente para las fichas técnicas acompañadas de sello y contrafirma del personal delegado de nuestra sede. Además, el cliente está obligado a comprobar que dichos valores sean válidos para el lote de producto de su interés y que no hayan sido superados y/o sustituidos por ediciones posteriores y/o nuevas formulaciones. Los datos contenidos pueden variar en cualquier momento sin obligación de preaviso por parte de MPM.